





1/4

Werkstoff gemischtzelliges PUR-Elastomer

(Polyurethan)

grün **Farbe**


Standard-Lieferform

Dicke: 12,5 mm / 25 mm Rolle: 1,5 m breit, 5,0 m lang Streifen: bis 1,5 m breit, bis 5,0 m lang

Andere Abmessungen sowie Stanzteile und Formteile auf Anfrage.

| Einsatzbereich | Druckbelastung | Verformung |
|---|--|------------|
| | formfaktorabhängig, die angegebenen Werte gelten für Formfaktor q = 3 | |
| Statischer Einsatzbereich (statische Lasten) | bis 0,055 N/mm² | ca. 7 % |
| Dynamischer Einsatzbereich (statische und dynamische Lasten) | bis 0,076 N/mm² | ca. 20 % |
| Lastspitzen (seltene, kurzzeitige Lasten) | bis 2,0 N/mm² | ca. 75 % |

Sylomer® Typenreihe Statischer Einsatzbereich



| Werkstoffeigenschaften | | Prüfverfahren | Anmerkung |
|--|------------------------|--------------------------|---|
| Mechanischer Verlustfaktor | 0,17 | DIN 535131 | temperatur-, frequenz-, pressungs- und amplitudenabhängig |
| Rückprallelastizität | 55 % | EN ISO 83071 | |
| Stauchhärte ³ | 0,06 N/mm² | EN ISO 8441 | bei 10 % Stauchung, 3. Belastungszyklus |
| Druckverformungsrest ² | < 5 % | EN ISO 1856 ¹ | 50 % Verformung, 23 °C, 72 h, 30 min nach Entlastung |
| Statischer Elastizitätsmodul³ | 0,34 N/mm ² | | bei einer Pressung von 0,055 N/mm² |
| Dynamischer Elastizitätsmodul ³ | 0,75 N/mm² | DIN 535131 | bei einer Pressung von 0,055 N/mm², 10 Hz |
| Statischer Schubmodul | 0,11 N/mm² | DIN ISO 18271 | bei einer Vorspannung von 0,055 N/mm² |
| Dynamischer Schubmodul | 0,20 N/mm ² | DIN ISO 18271 | bei einer Vorspannung von 0,055 N/mm², 10 Hz |
| Min. Bruchspannung Zug | 0,55 N/mm ² | EN ISO 527-3/5/5001 | |
| Min. Bruchdehnung Zug | 190 % | EN ISO 527-3/5/5001 | |
| Abrieb ² | ≤1100 mm³ | DIN ISO 46491 | Last 7,5 N |
| Reibungskoeffizient (Stahl) | 0,5 | Getzner Werkstoffe | trocken, Haftreibung |
| Reibungskoeffizient (Beton) | 0,7 | Getzner Werkstoffe | trocken, Haftreibung |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | >10¹0 Ω·cm | DIN EN 62631-3-11 | trocken |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,06 W/(mK) | DIN EN 12667 | |
| Einsatztemperatur | -30 °C bis 70 °C | | kurzzeitig höhere Temperaturen möglich |
| Brandverhalten | Klasse E | EN ISO 11925-2 | normal entflammbar, EN 13501-1 |

Messung / Auswertung in Anlehnung an die jeweilige Norm.

Alle Angaben und Daten beruhen auf unserem derzeitigen Wissensstand. Sie können als Rechen- bzw. Richtwerte herangezogen werden, unterliegen produkt- und anwendungsspezifischen Fertigungstoleranzen und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Die Werkstoffeigenschaften und deren Toleranzen variieren je nach Art der Anwendung und Beanspruchung und sind auf Anfrage erhältlich. Änderungen vorbehalten. 2022-05

Tel. +49-(0)208-3783-0

Fax +49-(0)208-3783-158

Die Messung erfolgt dichteabhängig mit variierenden Prüfparametern.

Werte gelten für Formfaktor q = 3





sr sylomer Datenblatt

2/4

Federkennlinie




Abb. 1: Quasistatische Federkennlinie für verschiedene Lagerdicken

Quasistatische Federkennlinie mit einer Belastungsgeschwindigkeit von 0,0055 N/mm²/s.

Prüfung zwischen ebenen und planparallelen Stahlplatten, Aufzeichnung der 3. Belastung, mit linearisiertem Startbereich nach ISO 844, Prüfung bei Raumtemperatur.

Formfaktor q = 3

Elastizitätsmodul




Abb. 2: Belastungsabhängigkeit des statischen und dynamischen Elastizitätsmoduls

Quasistatischer Elastizitätsmodul als Tangentenmodul aus der Federkennlinie. Dynamischer Elastizitätsmodul aus sinusförmiger Anregung mit einer Schwingschnelle von 100 dBv re. $5\cdot 10^{-8}$ m/s (entsprechend einer Schwingweite von 0,22 mm bei 10 Hz und 0,08 mm bei 30 Hz).

Messung in Anlehnung an DIN 53513

Formfaktor q = 3





sr sylomer Datenblatt

3 / 4

Eigenfrequenzen




Abb. 3: Eigenfrequenzen für verschiedene Lagerdicken

Eigenfrequenzen eines schwingungsfähigen Systems mit einem Freiheitsgrad, bestehend aus einer starren Masse und einem elastischen Lager aus Sylomer® SR 55 auf starrem Untergrund.

Parameter:
Dicke des Sylomer®-Lagers

Formfaktor q = 3

Schwingungsisolation




Abb. 4: Übertragungsmaß und Isolierwirkungsgrad

Verminderung der Übertragung mechanischer Schwingungen durch den Einbau einer elastischen Lagerung aus Sylomer® SR 55 auf starrem Untergrund.

Parameter: Übertragungsmaß in dB, Isolierwirkungsgrad in Prozent







4/4

Einfluss des Formfaktors

Die Diagramme geben Werkstoffeigenschaften bei unterschiedlichen Formfaktoren an.




Abb. 5: Statischer Einsatzbereich in Abhängigkeit des Formfaktors




Abb. 6: Einfederung⁴ in Abhängigkeit des Formfaktors




Abb. 7: Dynamischer Elastizitätsmodul⁴ bei 10 Hz in Abhängigkeit des Formfaktors




Abb. 8: Eigenfrequenz⁴ in Abhängigkeit des Formfaktors

⁴ Referenzwerte: Pressung 0,055 N/mm², Formfaktor q = 3